



# LABORATORIO ANALISI TESSILI

Spett.le  
Pugi R.G. srl  
Via Garibaldi,33 B  
51037 Montale (PT)

RAPPORTO DI PROVA NR.	010-0168-2002
DATA DI EMISSIONE	23.01.2002
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI	21.01.2002
DATA ACCETTAZIONE E INIZIO PROVE	21.01.2002
DATA FINE PROVE	23.01.2002

**DENOMINAZIONE DEL CAMPIONE: ELBA "S" col 203**

**Determinazione della tendenza alla formazione di peluria superficiale e palline (pilling)-  
Metodo martindale modificato**

**ISO 12945-2:2000**

Prova eseguita con apparecchio MARTINDALE. Viene valutato il cambiamento di aspetto mediante confronto con standard fotografici e/o valutazione visiva secondo la seguente scala di riferimento: EMPA SN 198525 W2

1. Elevatissimo numero di palline di fibre
2. Notevole numero di palline di fibre
3. Discreto numero di palline di fibre
4. Presenza di isolate palline di fibre
5. Nessuna formazione di palline di fibre

Mezzo abrasante Tela di lana standard      Carico applicato 415 ± 1

## RISULTATI

Valutazione a 125	cicli	5
Valutazione a 500	cicli	5
Valutazione a 1000	cicli	5
Valutazione a 2000	cicli	5



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO



I RISULTATI ENUNCIATI SI RIFERISCONO UNICAMENTE AI CAMPIONI RICEVUTI E NON ALLA PARTITA CHE GLI STESSI RAPPRESENTANO A MENO CHE IL PRELIEVO NON SIA STATO ESEGUITO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO E CIÒ SIA DICHIARATO SUL CERTIFICATO.

I CAMPIONI ANALIZZATI SI CONSERVANO PER TRE MESI.

IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALORE SOLO SE IN ORIGINALE O IN COPIA RECANTE TIMBRO A SECCO.

THE ABOVE-MENTIONED RESULTS REFER ONLY TO THE SAMPLES WE HEVE TESTED AND ARE ENCLousing TO THIS DOCUMENT AS REFERENCE SAMPLES; WE ARE NOT LIABLE FOR ANY DIFFERENCE WICH MAY ARISE AS COMPARED TO THE LOT THEY REPRESENT AND FOR ANY STATEMENT BY THE CUSTOMER.

ISCRIZIONE DEL DIRIGENTE DEL LABORATORIO NR.496 COLLEGIO TOSCANO PERITI FIRENZE.