

Stato avanzamento analisi / Analysis progress status

I valori riportati sono puramente indicativi perchè ancora non validati. I risultati definitivi verranno riportati sul rapporto di prova, riesaminati e approvati dai Responsabili di Laboratorio e dall'Amministratore Delegato. / Reported values are only indicative and not yet validated. Final results will be reported on the test report, reviewed and approved by the Laboratory Managers and the CEO.

Cliente	PUGI RG Srl Viale G. Marconi, 50/15 59100 PRATO (PO)
----------------	---

N.Campione Sample N. 000398/03	Articolo / Article POSEIDON	Variante / Variante Fornitore / Supplier - Matricola / Piece nr.	Colore / Color VERDE
--	---------------------------------------	--	--------------------------------

N.Rapp. / Test N. 16430	PILLING MARTINDALE	Data / Date 28/10/2022
UNI EN ISO 12945-2-4:2021 Tessili - Determinazione della propensione nei tessuti alla formazione di pilling, fuzzing e matting - Parte 2: Metodo Martindale (...)		

Grado medio Pilling 125 giri	5
Grado medio Pilling 500 giri	5
Grado medio Pilling 1000 giri	5
Grado medio Pilling 2000 giri	5
Grado medio Fuzzing 2000 giri	5
Grado medio Matting 2000 giri	5

N.Rapp. / Test N. 16556	SOLIDITA' SFREGAMENTO ASCIUTTO	Data / Date 02/11/2022
UNI EN ISO 105-X12:2016 Tessili - Prove di solidità del colore - Solidità del colore allo sfregamento		

Scarico Longitudinale	4/5 indice
Scarico Trasversale	4/5 indice

N.Rapp. / Test N. 16557	SOLIDITA' SFREGAMENTO UMIDO	Data / Date 02/11/2022
UNI EN ISO 105-X12:2016 Tessili - Prove di solidità del colore - Solidità del colore allo sfregamento		

Scarico Longitudinale	4/5 indice
Scarico Trasversale	4/5 indice

N.Rapp. / Test N. 16927	SOLIDITA' ALLA LUCE	Data / Date 09/11/2022
UNI EN ISO 105-B02:2014 Metodo1 Tessili - Prove di solidità del colore - Solidità del colore alla luce artificiale - Lampada ad arco allo xeno		

Indice di solidità	6
--------------------	---

N.Rapp. / Test N. 17267	USURA (Deterioramento)	Data / Date 15/11/2022
UNI EN ISO 12947-1:2000+EC 1-2010+UNI EN ISO 12947-2:2017. Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazio (...)		

A 80000 giri nessuna rottura

RISULTATO	>80000 giri
Valore campione 1	>80000 giri
Valore campione 2	>80000 giri
Valore campione 3	>80000 giri

N.Rapp. / Test N. 17269	Relazione COSTO ABRASIONE	Data / Date 15/11/2022
---------------------------------------	--	-------------------------------

Cliente:
PUGI RG Srl

Tutti i test sono stati eseguiti

Numero Test elencati per **000398/03** : 6 Eseguiti: 6