


OMBRA BIOACTIVE



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% PL FR (Tr Cs)
Lunghezza e Altezza pezza		m.	35 ± 5 3,35 ± 5
Peso	UNI EN 12127	gr./m ² -gr./mtl.	120 ± 10% / 400 ± 10%
Solidità del colore allo Sfregamento a secco	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	5 ± 1
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

Certificazioni: Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi

M1

BS 5867 part 2 - type C

B1 DIN 4102

EN 13773 Burning Behaviour: Class 1

NFPA 701:2010

Azimut

MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp.

MED/3.18a: Surface Materials

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy

Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705

E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.1-04/20