

Volley FR



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% PL (con trattamento FR) 100% PL (with FR treatment)
Lunghezza e Altezza pezza		m.	40 ± 5% 1.50 ± 5%
Peso	UNI EN 12127	gr./m ² -gr./mtl.	330 ± 10% / 495 ± 10%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	100.000 ± 20%
Resist. Formaz. Pilling N°cicli 500/1000/2000/5000	ISO 12945-2	grado 1-5	5
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4/5 ± ½
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	6 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

Certificazioni:

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi

BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy

Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705

E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.1-04/20