

Mirage 3D



tessuto riciclabile
recyclable fabric



garanzia 5 anni
5 years guarantee



colori speciali
special colours



DIN 4102-B1



IMO-MED



acustico
acoustic



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% PL FR (Tr Cs)
Lunghezza e Altezza pezza		m.	40 ± 5% 1,70 ± 2%
Peso	UNI EN 12127	gr./m ² -gr./mtl.	330 ± 10% / 560 ± 10%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	60.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5 ± ½
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4/5 ± ½
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	6 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

Acustica/Fonoassorbenza: Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003

Certificazioni:

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi
Classe 1 IM - Rapporto di prova
BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
B1 DIN 4102
EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0
Calif.Bull.117 June 2013
M1 + NF D 60-013:2006 AM18
Azimut
MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp.
MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.2-06/20