

# Manto Vel



tessuto riciclabile  
recyclable fabric



garanzia 5 anni  
5 years guarantee



colori speciali  
special colours



DIN 4102-B1



IMO-MED



acustico  
acoustic



manutenzione  
maintenance

## Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% PL (Trevira Cs)
Lunghezza e Altezza pezza		m.	55 +/- 5% 1,40 +/- 2%
Peso	UNI EN 12127	gr./m <sup>2</sup> -gr./mtl.	310 +/- 5% - 435 +/- 5%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	80.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 +/- 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	6 +/- 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

**Acustica/Fonoassorbenza:** Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003

### Certificazioni:

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi  
Classe 1 IM - Rapporto di prova  
M1  
BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.  
BS 5867 part 2 - type C  
B1 DIN 4102  
EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.  
EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0  
Calif.Bull.117 June 2013  
Azimut  
MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp.  
MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture  
MED/3.18a: Surface Materials

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.  
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy

Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705

E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.2-05/20